



Protect your values.

PYRO-SAFE® DG-SC

Brandschutzbeschichtung intumeszierend

Beschreibung

Universell einsetzbarer Brandschutzkitt auf Dispersionsbasis; bildet unter thermischer Einwirkung einen festen, wärmedämmenden Schaumkörper und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Witterung und UV-Strahlung.

Einsatzbereiche

- Abschottung von Elektroinstallationen und Rohrleitungen in leichten Trennwänden, Massivwänden und Decken.
- Ringspaltverschluss um Einzelkabel- und Einzelrohrdurchführungen nach nationalen Richtlinien zur erleichterten Leitungsführung, z.B. (M)LAR.



Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® DG-SC	
Verpackung	Kartusche
Gebindegröße	310 ml
Stk. / Karton	12 Stk.
Stk. / Palette	600 Stk.
Artikelnummer	
	01157100

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ global@svt.de

Bestellung: order@svt.de

☎ +49 4105-40 90-0



PYRO-SAFE® DG-SC

Technische Daten

Farbe	Anthrazit	
Dichte (+20 °C)	1300 kg/m³ +/- 10%	
Viskosität (+20 °C)	Pastös	
Schaumfaktor	15 - 26,5-fach	
Blähdruck	1,0 - 1,9 N/mm²	
Verarbeitungstemperatur	+5 - +25 °C	
Nutzungskategorie	Typ X	gem. EOTA TR024
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Applikation durch spachteln, • Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein 	
Beständigkeit des verarbeiteten Produkts	<ul style="list-style-type: none"> • Gegen den Kontakt mit Lösemitteln und nachträglich aufgebrachte Anstriche • Gegen ständige Nässe 	
Lagerung	Kühl und trocken (+5 - +25 °C). Vor Frost schützen! Ungeöffnet bei sachgerechter Lagerung mindestens 18 Monate lagerfähig.	
Sicherheitshinweise (MSDS)	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.	
Leistungserklärung (DOP) Nr.	01157100-PYRO-SAFE® DG-SC	

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
CE	ETA-19/0704	PYRO-SAFE® DG-SC	max. EI 120 gem. EN 13501-2
DIN	Z-19.15-1762	FLAMRO® BSB Brandschutzsteine	Feuerbeständig (90 min.)
	Z-19.15-1763		
	(M)LAR	Ringspaltverschluss um Einzelkabel- und Einzelrohr- durchführungen	-